

الفصل السابع والأربعون

عجائن من خشب أو من مواد ليفية سليولوزية أخرى؛ ورق وكرتون معدان لإعادة التكوين (نفايا وفضلات)

ملاحظة.

١- تعني عبارة "عجائن خشب كيميائية للإذابة"، بالمعنى المقصود في البند 47.02، عجائن الخشب الكيميائية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة 92% وزنا أو أكثر، وذلك في ما خص عجائن الخشب المعالجة بالصودا أو بالسلفات، أو بنسبة 88% وزنا أو أكثر في ما خص عجائن الخشب المعالجة بثاني السلفيت، وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوية المحتوي على 18% من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) بدرجة حرارة 20⁰ سلسيوس، وفي ما خص عجائن الخشب المعالجة بثاني السلفيت فقط، يجب أن لا تتجاوز نسبة الرماد فيها 0.15% وزنا.